

XP 3000/Cores*Tingilack - Tingidor Universal**Exterior e Interior***Características:**

Tingidor super concentrado, para tingir produto base nitro, PU ou sintético com excelente rendimento, resistência à luz solar, disponível em 3 cores miscíveis entre si.

Cores:

Cedro, Imbuia Escura, Mogno.

Armazenagem:

Manter o produto com a embalagem fechada, sem danos por ação química, física ou outros agentes, em local coberto, à sombra, seco e ventilado.

Prazo de validade: Verificar o prazo de validade que consta na embalagem do produto.

Recomendações:

Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.

Preparação da Superfície:

1ª Primeira Pintura: observar se é necessário aplicar massa em buracos ou fissuras na madeira. Utilize a massa (YL 1424-cores) com a cor próxima da madeira, aguarde tempo de secagem e promova o lixamento com lixas apropriadas, seguindo sempre os veios da madeira. Pode-se iniciar com uma lixa grana 180 depois 240 podendo chegar a grana 280 para deixar a superfície mais lisa. em seguida remova com ar ou com um pano seco resíduos e o pó do lixamento. Deixar limpa, seca e isenta de partículas soltas. Em madeiras que estejam impregnadas com produtos a base de óleo (ex. óleo de linhaça) remova-o com Thinner DN 4280, DN 4288 ou Super Removedor DD 494. Promova um lixamento adequado.

Repintura: Pinturas em boas condições, lixar com lixas 240 ou 280, remover resíduos de pó e aplicar o verniz. Pintura que apresentam fissuras ou partículas soltas recomenda a completa remoção com Super Removedor DD 494 e proceder conforme pintura nova.

Preparação do Produto:

Deve ser misturado na seladora ou no verniz base Nitro, PU ou Sintético. Por ser um tingidor muito concentrado, a proporção da mistura deve ser feita com dosagens pequenas e a dosagem máxima é 100 ml do tingilack (uma embalagem) para cada 3,6 litros do produto a ser tingido.

Tinja somente a quantidade de produto que for utilizar, depois de tingido e armazenado por muito tempo poderá perder suas características originais.

Aplicação:

Não indicamos o Tingilack para ser utilizado direto na madeira, somente misturado nos produtos.

OBS. Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 10 e 40° C e umidade relativa do ar entre 40 e 80%

Rendimento:

O rendimento é variável de acordo com o produto escolhido e a quantidade utilizada.

Pode variar também de acordo com a preparação da superfície, método e técnicas de aplicação, diluição e absorção da madeira. Considerar nas aplicações à pistola maior perda do produto, devido dispersão do produto durante a aplicação.

Conservação e limpeza:

Para garantir a durabilidade do produto, aguardar 2 semanas para a limpeza da superfície pintada. Limpar com um pano levemente umedecido com água. Para limpeza dos utensílios de pintura utilizar Sayerraz DS 451 para sintéticos e thinner de limpeza para os outros produtos.

Composição básica:

Solicite em nossa central de relacionamento 0800 702 6666 a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT - NBR 11702 - TIPO 4.7.6