



FICHA TÉCNICA

YL 1424/Cores

Sayermassa - Massa para Madeira

Exterior e Interior

Características:

Massa para madeira recomendada para correções e imperfeições em móveis e madeiras em geral, tanto maciça quanto folheadas. Disponível em 9 cores miscíveis entre si.

Cores:

Branco, Mogno, Cerejeira, Pinus, Jatobá, Marfim, Ipê, Imbuia e Eucalipto.

Consistência: 70 ± 5mm

Densidade: Varia de acordo com a cor

Sólidos: Varia de acordo com a cor

Armazenagem:

Manter o produto com a embalagem fechada, sem danos por ação química, física ou outros agentes, em local coberto, à sombra, seco e ventilado.

Prazo de validade: Verificar o prazo de validade que consta na embalagem do produto.

Recomendações:

Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como óculos e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.

Preparação da madeira:

A madeira deve estar seca, limpa e isenta de pó. Aplique a Sayermassa com a cor próxima da madeira, aguarde tempo de secagem e promova o lixamento com lixas apropriadas, seguindo sempre os veios da madeira. Pode-se iniciar com uma lixa grana 180 depois 240 podendo chegar a grana 280 para deixar a superfície mais lisa, em seguida remova com ar ou com um pano seco resíduos e o pó do lixamento.

Preparação do Produto:

Pronto para uso

Aplicação:



FICHA TÉCNICA

Espátula - aplicar direto na madeira de forma a preencher a imperfeição. Em seguida, a superfície deve ser alisada. Aplicar 1 ou mais demãos. Não deve ser aplicada sobre primers nitro ou poliuretano porque pode haver deslocamento do filme. Depois de totalmente seca, aplicar lixamento com lixas grana 180/220.

OBS. Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 10 e 40°. C e umidade relativa do ar entre 40 e 80%

Tempo de Secagem:

Entre as demãos: 3 a 4 horas

Completa: 24 horas

O tempo de secagem está diretamente relacionado com a espessura da camada, ou seja, uma camada fina seca muito mais rápido que outra mais espessa.

Advertências:

- O tempo de secagem varia em função da temperatura ambiente e a umidade relativa do ar.
- Não deve ser aplicada entre camadas de fundos. Aplicar direto na madeira

Composição básica:

Solicite em nossa central de relacionamento 0800 702 6666 a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT - NBR 11702 -TIPO 4.7.3