FICHA TÉCNICA

FO30 6867 02 - Laca PU - Texturizada
FB 6037 02 02 - Laca PU – Brilhante *Interior*

Características:
Produto desenvolvido com a finalidade de proporcionar um acabamento em móveis com perfis, rebaixo ou com cantos arredondados. Este produto possui uma boa resistência física e química e ao amarelecimento. Indicado para móveis em geral de uso interno.

Cor: Branca	**Cor:** Branca
Acabamento: Texturizado - brilho 30 ± 2 UB	**Acabamento:** Brilhante – brilho 98 ± 2 UB
Viscosidade: 40 ± 3s CF4 a 25°C	**Viscosidade:** 95 ± 5s CF4 a 25°C
Densidade: 1,099 ± 0,020 g/cm³	**Densidade**: 1,174 ± 0,020 g/cm³
Sólidos: 48,7 ± 2 %	**Sólidos:** 57,9 ± 2%

Armazenagem:
Manter o produto com a embalagem fechada, sem danos por ação química, física ou outros agentes, em local coberto, à sombra, seco e ventilado.

Prazo de validade: Verificar o prazo de validade que consta na embalagem do produto.

Recomendações:
Para preservar sua saúde aconselhamos o uso de equipamentos de segurança adequados, como óculos, máscaras e luvas para o manuseio e a aplicação deste produto.

Preparação da madeira:
1ª Primeira Pintura: observar se é necessário aplicar massa em buracos ou fissuras na madeira. Utilize a massa (YL 1424–cores) com a cor próxima da madeira, aguarde tempo de secagem e promova o lixamento com lixas apropriadas, seguindo sempre os veios da madeira. Pode-se iniciar com uma lixa grana 180 depois 240 podendo chegar a grana 280 para deixar a superfície mais lisa, em seguida remova com ar ou com um pano seco resíduos e o pó do lixamento. Aplique nosso Primer PU Universal FL 6260 02, é sempre necessário um lixamento intermediário, utilize nestes casos lixas mais finas 320 ou 360. Em madeiras que estejam impregnadas com produtos a base de óleo (ex. óleo de linhaça) remova-o com Thinner DN 4280, DN 4288 ou Super Removedor DD 494. Promova um lixamento adequado.

Renner Sayerlack S/A - todos os direitos Reservados

Repintura: promover lixamento ou remover totalmente o acabamento com Super Removedor DD 494 e proceder com a pintura nova. Em caso de pinturas que apresentem buracos ou rachadura proceder como primeira pintura.

Preparação do Produto:

Misture 1 parte da Laca com 1 parte do Catalisador FC 7040; se necessário, diluir com DF 4068. O produto deve ser aplicado no máximo em até 3 horas. Este produto não secará se não for catalisado.

Aplicação:

Pistola: Aplicar 1 demão.

OBS**.** Aplicar o produto com temperatura ambiente entre 10 e 40º. C e umidade relativa do ar entre 40 e 80%

Tempo de Secagem:

Completa: 24 horas.

Rendimento:

4 a 6 m^2 por litro/demão

Pode variar de acordo com a preparação da superfície, método e técnicas de aplicação, diluição e absorção da madeira. Considerar nas aplicações à pistola maior perda do produto, devido dispersão do produto durante a aplicação.

Conservação e limpeza:

Para garantir a durabilidade do produto, aguardar 2 semanas para a limpeza da superfície pintada. Limpar com um pano levemente umedecido com água. Para limpeza dos utensílios de pintura utilizar nosso DF 4068.

Composição básica:

Solicite em nossa central de relacionamento 0800 702 6666 a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ)

Renner Sayerlack S/A - todos os direitos Reservados